

TOA

110 SKIM COAT SMOOTH

สทิมโค้ท ปูนฉาบบาง

ผนังเรียบเนียนสวย ฉาบง่าย สั้นมือ



สีขาว



สีเทา



- ฉาบสั้น ฉาบบางได้ถึง 0.3 - 2 mm
- ยึดเกาะกับพื้นผิว และสีทับหน้าได้ดี
- แก้ไขทุกปัญหาผิวคอนกรีตไม่เรียบเนียน
ปกปิดทุกรอยแตกขยายงา รุพรุนตามด พิวเม็ดทราย รอยตะเข็บแบบ
- ทนสภาวะอากาศได้ดี ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



TOA


110 SKIM COAT SMOOTH

ทีโอเอ สกิมโค้ท ปูนฉาบบาง

สำหรับภายนอกและภายใน



ฉาบสิ้น



ยึดเกาะดี



ไม่เป็นฝุ่น

เหมาะสำหรับแก้ไขปัญหา



รอยแตกร้าวลายงา



รอยรุกรุนตามด



รอยตะเข็บแบบ

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- ถ้าเป็นพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
- พื้นผิวที่จะฉาบด้วย TOA 110 SKIM COAT SMOOTH จะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบไขมันต่างๆ
- กรณีพื้นผิวปูนเก่าที่มีสภาพหลุดล่อน ร่วนเป็นขุย แนะนำให้ทำน้ำยารองพื้นปูนเก่า ทีโอเอก่อน เพื่อเสริมการยึดเกาะของพื้นผิว
- ให้สกัดหรือเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบล้นนูนที่หนาเกินไปออก
- ในกรณีพื้นผิวมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือหลุมลึก แนะนำให้ซ่อมก่อน
- พรมน้ำบริเวณที่จะฉาบให้หมาดๆ ก่อนเริ่มงานฉาบ

การทำงาน

1. ผสม TOA 110 SKIM COAT SMOOTH 20 กก. (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 8 - 9 ลิตร หรือให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ใช้เกรียงเหล็กฉาบให้บางและสม่ำเสมอตามต้องการ สามารถฉาบต่อครั้งในความหนาได้ตั้งแต่ 0.3 - 1 มม.
3. หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิว ให้ฉาบซ้ำอีกครั้ง โดยทิ้งชั้นแรกให้แห้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ก่อนฉาบชั้นถัดไป
4. ควรทิ้งให้พื้นผิวปูนฉาบบางแห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง สามารถขัดตกแต่งเพื่อลบรอยเกรียงได้ด้วยกระดาษทรายขัดสกิน เพื่อทาสีตามระบบต่อไป

อัตราการใช้งาน

1.0 - 1.2 กก. / ตร.ม. / ความหนาโดยประมาณ 1 มม.

ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม/ถุง

สี

ขาว / เทา

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค
โทร 02-335-5777
www.toagroup.com



**SOLUTIONS
BUILDER**
Innovative Construction Chemicals

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 02 335 5555

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED :

Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District, Samutprakan 10570 Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555