

คุณสมบัติ	<p>ทีโอเอ ลอฟท์ คัลเลอร์ เบส สติกแต่งสไตส์ลอฟท์ มีให้เลือกหลากหลายเฉดสี สูดน้ำ ใช้งานได้ทันที สร้างลายได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง ฉาบสี ผนัง ผนัง ผนัง ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ไร้กลิ่นฉุน</p> <p>เหมาะสำหรับการตกแต่งภายในและภายนอก ที่ต้องการสไตส์ลอฟท์ ที่มีสีสด ใช้ได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น โดยการฉาบและเคลือบเฉดสี เพื่อให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามที่ต้องการ</p>									
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี สติกเกอร์ สไตส์ลอฟท์</p> <p>เฉดสี ขาว</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี ด้าน และลายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร - %</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก 60 - 65 %</p> <p>จุดควบไพบ N/A °C</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 250-300 ไมครอน ต่อ เที่ยว</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 150-300 ไมครอน ต่อ เที่ยว</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 12-14 ตารางเมตร ต่อ ชุด (10 กก.) ต่อ 2 เที่ยว</p> <p>(1 ชุด 10 กก. ประกอบด้วย ทีโอเอ ลอฟท์ คัลเลอร์ เบส 8 กก. และ ทีโอเอ ลอฟท์ คัลเลอร์ ท็อปโค้ท 2 กก.)</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว และความหนาของฟิล์ม มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว โดยค่าที่ระบุเป็นค่าที่ทดสอบบนพื้นผิวเรียบ หากพื้นผิวหยาบมาก การครอบคลุมพื้นผิวจะได้น้อยกว่าที่ระบุไว้</p> <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>1 - 2 ชั่วโมง</td><td>(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>2 - 4 ชั่วโมง</td><td>(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>24 ชั่วโมง</td><td>(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)</td></tr></table> <p>หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับความหนาของลวดลายที่ทา และสภาวะอากาศ ควรทิ้งให้สีทีโอเอ ลอฟท์ คัลเลอร์ เบส แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนลงสีเคลือบ ทีโอเอ ลอฟท์ คัลเลอร์ ท็อปโค้ท</p>	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	1 - 2 ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)	ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 4 ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	24 ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	1 - 2 ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)								
ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 4 ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)								
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	24 ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)								
ผ่านมาตรฐาน	-									
วิธีใช้งาน	<p>อุปกรณ์ เครื่องฉาบ เครื่องเป่า</p> <p>ตัวเจือจาง -</p> <p>การเจือจาง (%) สามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนค่าเฉลี่ยจากการใช้งานจริง การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความชื้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และตามสภาพอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันที หลังการใช้งาน)</p>									

ระบบการใช้งาน	
การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวใหม่	ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือเช็คความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 14% วัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว พื้นผิวไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกกร้าว หรือฉาบตกแต่งผิว ด้วยวัสดุอุดโป๊ หรือวัสดุฉาบตกแต่งผิว ที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไ้
พื้นผิวเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน หรือเช็คความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 14% วัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ แนะนำให้กำจัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิล ชุ่มๆ ด้วยลูกกลิ้ง 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างออก บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว ลายงา ความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วยทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว ความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วยทีโอเอ 302 อะคริลิก ซัลเลนท์
ระบบการทาสี	
สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่	ไม่ต้องทาสีรองพื้น
สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า	ทาสีรองพื้น ทีโอเอ ไฮโดร คริก โพรเมอร์ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
สีลวดลาย	1. ฉาบ ทีโอเอ ลอฟท์ คีลเลอร์ เบส ด้วยเกรียงฉาบ/เกรียงโป๊ ในที่เดียวแรก ฉาบและปล่อยให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง 2. ก่อนฉาบเทียวกี่ 2 ให้ใช้เกรียงแซะบริเวณที่เป็นสัน เพื่อให้ง่ายต่อการฉาบสร้างลายในเทียวกี่ 2 3. ฉาบสร้างลายในเทียวกี่ 2 ทิ้งไว้ให้แห้งหมาดๆ แล้วลูบด้วยเกรียง เพื่อให้พื้นลวดลาย (ความคมชัดของลวดลายขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการลูบ) หลังจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนลงสี ทีโอเอ ลอฟท์ คีลเลอร์ ท็อปโค้ด
สีเคลือบทับหน้า	1. กวนสี ทีโอเอ ลอฟท์ คีลเลอร์ ท็อปโค้ด ให้เข้ากันดี ก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. ทำให้ฟองน้ำเปียกหมาดๆ แล้วนำไปจุ่มสี ทีโอเอ ลอฟท์ คีลเลอร์ ท็อปโค้ด เล็กน้อย แล้วเกลี่ยสีให้ทั่วพื้นผิว จำนวน 2 เทียว โดยทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง ในแต่ละเทียว
ข้อแนะนำ	
การใช้สีสดเข้ม	ข้อจำกัดในการใช้งานของสีสดเข้มบางเฉด ที่มีสัญลักษณ์ * , # ในพีดสีของทีโอเอ * คือเฉดสีที่มีโอกาสซีดจางเร็วกว่าเฉดสีปกติ จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้งานภายนอก
พื้นผิวที่เป็นฝุ่นซอลัก	พื้นผิวที่เสื่อมสภาพมาก เป็นฝุ่นซอลัก หรือพื้นผิวที่มีการใช้วัสดุฉาบตกแต่งผิวบาง หรือบริเวณรอยต่อของแผ่นยิปซัม ควรทาสีรองพื้น ทีโอเอ ไฮโดร คริก โพรเมอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการยึดเกาะได้สูงสุด
อุณหภูมิใช้งาน	อุณหภูมิของชั้นงานหรือพื้นผิวที่ทาสีต้องสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อชั้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	: 2 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า