


SuperShield™ Pearl Effect

High Performance Luminous Effect Paint

Ultra Premium
Acrylic Technology



 S013 Pearl



 S014 Silver
Diamond



- เจดสีส้นประกายมุกที่หรูหรา สวยงาม (Luminous Effect Technology)
- สูตรน้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน (Waterbase, non toxic, low odour)
- ฟุ้งไม่เกาะ เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย (Low Dirt Pick-up & Easy to Clean)
- ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน (For Exterior & Interior)

SuperShield™ Pearl Effect

Ultra Premium
Acrylic Technology

ซูเปอร์ชีลด์™ เพิร์ล เอฟเฟค



High Performance Luminous Effect Paint

ซูเปอร์ชีลด์™ เพิร์ล เอฟเฟค สีพื้นประกายเหลือบมุกสุดหรู น้ำยาลดสารอะคริลิกแท้ 100% และพวงสีเมทัลลิกชนิดพิเศษ ให้เฉดสีสวยงามคงทน สร้างความหรูหราให้กับผนัง เหมาะกับงานตกแต่งภายในที่ต้องการความแปลกใหม่ของสีที่ไม่ซ้ำแบบใคร

SuperShield™ Pearl Effect is special effect water borne paint base on 100% acrylic resin and metallic pigment, which is the most innovative answer to any architectural finishing that requires outstanding aesthetic options.



การใช้งาน (Typical Uses)

- เหมาะสำหรับพื้นผิวหลายชนิด เช่น ปูนฉาบ คอนกรีต ยิปซัม ที่ต้องการความหรูหราแปลกใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร (It can be applied to various kinds of substrate such as concrete, mortar, gypsum board etc.)

การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)

- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้รับพื้นผิวด้วยทီโอเอ 102 ดีคอต ลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดให้เรียบ (Surface should be clean, dry and free from dust, dirt and any other contamination. If needs smooth metallic finishing, skim coat with TOA 102 D-Cote)

ข้อมูลจำเพาะและระบบการทาสี / SPECIFICATION & SYSTEM

ระบบการทาสี System		ประเภทสี / ระบบการทาสี Product / No of Coat	ลักษณะฟิล์มสี Finishing	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว Coverage (Sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้งก่อนทาสีได้ Drying Time
ขั้นตอนที่ 1 Step 1	การทาสีรองพื้น Primer	ทီโอเอ ควิก ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว TOA Quick Primer 1 Coat	ด้าน Matt	30-35	แปรง, ลูกกลิ้ง Brush, Roller	ทินเนอร์ 21 : 0-10% Thinner 21 : 0-10%	4 ชม. hours
ขั้นตอนที่ 2 Step 2	ถ้ามีการทำพื้นผิวเนื้อ Texture (Option)	ทီโอเอ วอลล์เท็กซ์ จำนวน 1-2 เที่ยว TOA WallTex 1-2 Coats	ด้าน Matt	10-30 / 26 kgs (ขึ้นอยู่กับขนาดลาย Depend on pattern)	ปืนพ่นเท็กซ์เจอร์ Mortar Gun	น้ำ : 0-5% Water : 0-5%	24 ชม. hours
	ถ้าไม่มีการทำพื้นผิวเนื้อ No Texture	ซูเปอร์ชีลด์ เพิร์ล เอฟเฟค จำนวน 1 เที่ยว SuperShield Sheen 1 Coat	เงา Sheen	30-35	ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่นสี Roller / Spray Gun	กลิ้ง : น้ำ 5-10% Roller : Water 5-10% พ่น : น้ำ 10-20% Spray : Water 10-20%	2-3 ชม. hours
ขั้นตอนที่ 3 Step 3	การพ่นสีหน้า Top Coat	ซูเปอร์ชีลด์ เพิร์ล เอฟเฟค จำนวน 2-3 เที่ยว SuperShield Pearl Effect 2-3 Coats	ตา ประกาย Pearl Effect	30-35	เครื่องพ่นสี Spray Gun	น้ำ : 5-15% Water : 5-15%	2-4 ชม. hours

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด

หมายเหตุ : สีที่แสดงบนหน้าจออาจมี อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสิ่งจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสามารถเรียกสีจริงจากช่างรับงานตัวอย่าง ได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandek due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA color sample boards or sample models around your location.



Inspire Better Living

ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงาน / Certified
9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District, Samutprakarn 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927