




# TOA ElasticShield

*High Performance Architectural Elastomeric Coating* Ⓜ JIS A 6909



# TOA ElasticShield

High Performance Architectural Elastomeric Coating Ⓜ JIS A 6909



ท็อต อีลัสติกชิลด์ เป็นสีตกแต่งอาคารที่พอลิเมอร์ยืดหยุ่นและกันน้ำที่มีคุณภาพสูง

- มีความยืดหยุ่นสูงถึง 500 %
- พลั่วสีมีความทนทานสามารถยืดได้ 500% และป้องกันการเกิดรอยแตกอย่างดีเยี่ยม
- ป้องกันน้ำ (water proof), การซึมผ่านของน้ำ (water permeability) การเกิดการกัดกร่อนของพิษพิวน้ำจากปฏิกิริยาการบอบบาง เช่น การเกิดเชื้อร้าและตะไคร่น้ำ
- การเกาะติดของพิสนลื่องตัว

TOA ElasticShield is an innovative Japanese decorative paint technology with premium grade of elastomeric acrylic polymer.

- Excellent flexibility and stretchable at 500 %
- Superior and durable elastic film to protect and prevent hairline crack problem.
- Outstanding for water proof and permeability, anti-carbonation, mould and fungus.
- Low dirt pick-up.

## พิล์มสียืดหยุ่นสูง 500%

Elasticity & Flexibility

### พิล์มสียืดหยุ่นสูง 500%

Elasticity & Flexibility

การทดสอบความยืดหยุ่นของพิล์มสี

พิล์มสีคุณภาพสูงสามารถยืด และหดตัวได้ 500% ทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษพิวน้ำจากการแตกอย่างดีเยี่ยม

#### Elasticity Test

Excellent flexible and stretchable about 500% that be able to bridge over hairline cracks for protecting and preventing hairline cracks for long lasting.



Normal Paint



TOA ElasticShield


### ทดสอบการต้านเชื้อร้าและตะไคร่น้ำ

Anti-mould and fungus

ประสิทธิภาพสูงด้านความทนทานต่อการเกิดเชื้อร้าและตะไคร่น้ำ

Outstanding resistance to mould and fungus.

#### การต่อต้านตะไคร่น้ำ Anti-Mould



Normal Paint

#### การต่อต้านเชื้อร้า Anti-Fungus



Normal Paint TOA ElasticShield



Normal Paint



TOA ElasticShield

### การเกาะติดพื้นลักษณะ

High dirt-pick-up resistance and excellent weathering durability

#### โครงสร้างพิล์ม Film Structure

พิสนลื่น

พิล์มสี TOA ElasticShield  
จะล้างสิ่งสกปรกได้ด้วยน้ำ

สิ่งสกปรกสามารถละลายน้ำ  
Dirt is cleaned with water easily



### ป้องกันการซึมเข้า และการระเหยของน้ำจากพิล์มสี


Excellent water proof and water permeability


#### โครงสร้างพิล์ม Film Structure

พิล์มสี  
TOA ElasticShield

ความเข้มข้นของสารกันระเหย  
พิล์มสีได้

น้ำจากภายนอก  
ไม่สามารถซึมเข้าไป  
เนื่องพิล์มสีได้






Gloss

EL-00

## Colors




EL-01




EL-06




EL-11



EL-16




EL-02



EL-07



EL-12



EL-17




EL-03




EL-08



EL-13



EL-18



EL-04




EL-09



EL-14



EL-19



EL-05



EL-10



EL-15



EL-20

Available in white EL-00 / เดดซีขาวเบอร์ EL-00

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคิดผลเสื่อมจากสีจริง แนะนำอ่อนเพื่อความแม่นยำ TOA ให้สีบันทึก Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA color sample boards or sample models around your location.

# TOA ElasticShield

High Performance Architectural Elastomeric Coating & JIS A 6909



## Application System / ระบบการ塗สี

### ■ Surface Preparation การเตรียมพื้นผิว

#### New surface / พื้นผิวใหม่

- Surface must be clean, dry, free from efflorescence, oil and dirt.  
พื้นผิวนี้ต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากคราบเกลือ ในรั้น และมีความชื้นต่ำกว่า 14%
- Make sure the surface has humidity less than 14%  
พื้นผิวนี้จะต้องมีความชื้นต่ำกว่า 14%

#### Old surface / พื้นผิวเก่า

- Scrape all dirt and poorly adhering.  
ขัดล้างสิ่งสกปรก ฟลุ่นสีเก่าที่ไม่ทนทานออกให้หมด
- Wipe all fungus and mildew growth area with TOA Micro Kill solution. Then wash thoroughly with water.  
หากพื้นผิวเก่ามีราบเชื้อรา ตาก็ได้ ให้กำจัดเชื้อรา ตาก็ได้ ก็ออลิ่ว โนร์คส์ ดอยใช้ ก็ออลิ่ว โนร์คส์ และล้างออกด้วยน้ำ

### ■ Coating System ระบบการ塗สี

- Roll or coat TOA ElasticShield Sealer as a primer for 1 coat.

กลั่งหรือทาสีรองพื้น TOA ElasticShield Sealer 1 ชั้น

- Roll TOA ElasticShield for 1 coats (film's thickness should be 0.6-0.7 mm. by controlling the quantity of 0.8 - 1.0 kg. paint consumption per square meter)

กลั่งสี TOA ElasticShield 1 ชั้น (กลั่งให้ได้ความหนาฟิล์มสีตามกำหนด ประมาณ 0.6 - 0.7 มม. โดยการควบคุมปริมาณสีที่ใช้ 0.8 - 1.0 กก./ตร.ม.)

Process ขั้นตอน	Products ผลิตภัณฑ์	Number of Coat จำนวนชั้นสีทั้งหมด	Coverage ประสิทธิภาพ (m²/kg. RSU / kg : sq.m.)	Interval Time ระยะเวลาในการตากัน (h.h / hrs.)	Dilution Method การผสม	Application วิธีการทาสี
Primer Coat รองพื้น	TOA ELASTICSHIELD SEALER	1	0.12 - 0.15	1 - 2	No ไม่ต้องผสม	Roller ลูกกลิ้ง
Top Coat ทับสี	TOA ELASTICSHIELD	1	0.8 - 1.0	-	No ไม่ต้องผสม	TOA ElasticShield Roller ลูกกลิ้ง ก็ออลิ่ว โนร์คส์

### ■ Remark หมายเหตุ

- If previous surface has hairline crack width less than 0.5 mm., fill up with TOA ElasticShield before painting undercoat.  
ถ้าพื้นผิวนี้มีรอยแตกร้าวบ้าน้อยกว่า 0.5 มม. ให้ปูรองอย่างด้วยสี TOA ElasticShield ก่อนทาสีรองพื้น
- If previous surface has hairline crack width higher than 0.5 mm., make crack's feature as " V " then fill up with TOA Acrylic Sealant before painting undercoat.  
ถ้าพื้นผิวนี้มีรอยแตกร้าวบ้านมากกว่า 0.5 มม. ให้บางรอยแตกเป็นรูปตัว V แล้วอุดรอยแตกกับ ก็ออลิ่ว โนร์คส์ ซีลแอนฟาร์ก่อนทาสีรองพื้น
- Avoid painting while it is raining and materials humidity higher than 85% or at temperature below 5 °C  
หลีกเลี่ยงการทาสีในขณะที่ฝนตก อากาศมีความชื้นสูงเกิน 85% หรือบนห้องที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C

## Test Result (Test Method : JIS A 6909 Coating Materials for Textured Finishes)

TEST ITEMS		TEST RESULTS	STANDARD TEST METHOD
Low-Temperature stability		Pass	There shall be no lump, and no separation nor aggregation of the composition
Crazing resistance due to initial drying		Pass	No crazing shall be caused.
Adhesion strength N / mm² (kgf/cm²)	Standard Condition	2.0 (20.9)	0.7 (7.1) min.
	After immersion	2.0 (20.9)	0.5 (5.1) min.
Resistance against repeated warming and cooling actions		Pass	There shall be free from peeling, crazing, blistering as well as free from remarkable discoloration and lowering of luster on surface of test piece.
Permeability Method B (ml)		0.3	0.5 max.
Impact resistance		Pass	There shall be free from crazing, remarkable deformation and peeling.
Weather resistance Method A		Pass	There shall be free from crazing and peeling, and discoloration shall be gray scale No.3 or over
Elongation	At 20 °C	510	120% min.
	At -10 °C	130	20% min.
	After immersion	360	100% min.
	After heating	390	100% min.
Deterioration in elongation		Pass	There shall be free from peeling, warping and twist, and the main material shall be free from fracture and crazing.



Inspire  
Better Living



ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified  
9001 • 14001  
45001 • 50001  
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทोอา จำกัด (ประเทศไทย)  
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเขน แขวงบางเขน

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10570 โทรศัพท์ : +66 (0) 2335 5555 โทรสาร : +66 (0) 2312 8927

Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Tra Road, Bangsaethong Sub-District, Bangsaethong District,  
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927