

|   |  |
|---|--|
| <p><b>คุณสมบัติ</b></p>   | <p>ผลิตจากอัลติเรซินพิเศษคุณภาพสูงสุด ผสมกับผงสีที่ทนแดด ทนฝน และสารต้านทานเชื้อรา เนื้อสีมาก ทาได้เนืองงานสิ้นเปลือง มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงของภูมิประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะ จึงรักษาความคงทนได้ยาวนาน ทั้งยังปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวหลัก โลหะผิวมัน โลหะผสม หรือพื้นไม้ ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งยังใช้ได้กับเครื่องจักร สะพาน หอคอย รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถประจำทาง หรืองานทุกชนิดที่ต้องการความคงทน</p>   |
| <p><b>ข้อมูลทางเทคนิค</b></p> <p>ประเภทสี</p> <p>เวดสี</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</p> <p>จุดควบไฟ</p> <p>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</p><br><p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</p> | <p>สีน้ำมันทาอาคารผลิตจาก แอลคิเดเรซินชนิดพิเศษ</p> <p>เวดตามแคตตาล็อก สีเคลือบเงาโพรซีซัน</p> <p>ชนิดเงา</p> <p>43%</p> <p>57%</p> <p>40 °C</p> <p>-                    กรัม ต่อ ลิตร</p> <p>70                   โมครอน</p> <p>30                   โมครอน</p> <p>13                   ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว</p> <p>50                   ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>1.5-2               ชั่วโมง</p> <p>6-8                   ชั่วโมง</p> <p>7-10                วัน</p>   |
| <p><b>มาตรฐานอ้างอิง</b></p>  | <p>มอก.327-2553 , มอก. 2625-2557</p> <p>-</p>  |
| <p><b>วิธีใช้งาน</b></p> <p>อุปกรณ์</p> <p>ทินเนอร์</p> <p>การผสมทินเนอร์ (%)</p>   | <p>ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น</p> <p>ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 23 , ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21</p> <p>10 -15            %</p>  |
| <p><b>ระบบการใช้งาน</b></p> <p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า ( พื้นผิวเหล็ก )</p> <p>พื้นผิวเก่า ( พื้นผิวไม้ )</p> <p>พื้นผิวใหม่ (พื้นผิวเหล็ก)</p> <p>พื้นผิวใหม่ (พื้นผิวไม้)</p> <p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น</p> <p>งานเหล็ก</p> <p>งานเหล็กผสม</p> <p>งานไม้</p> <p>สีทับหน้า</p>   | <p>: ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้</p> <p>: ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไ้</p> <p>: พื้นผิวโลหะต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้</p> <p>: พื้นผิวไม้ต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง และคราบไ้</p> <p>: ทาสีรองพื้นแดงกันสนิมโพรซีซัน จำนวน 1-2 เที่ยว (40 โมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>: การรองพื้นด้วยทีโอเอ วอชไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว (10 โมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>: การรองพื้นแดงกันสนิมโพรซีซัน จำนวน 1-2 เที่ยว (40 โมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>: ทาสีรองพื้นไม้กับเชื้อรา โพรซีซัน F-1600 จำนวน 1-2 เที่ยว (40 โมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>: ทาทับหน้าด้วย สีเคลือบเงาโพรซีซัน 2 เที่ยว (30 โมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน      | : อุณหภูมิของชั้นงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C<br>อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชั้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี  |
| การเก็บรักษา               |   |
| สภาวะการเก็บรักษา          | : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท<br>ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง  |
| อายุผลิตภัณฑ์              | : 60 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 °C  |
| ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย | : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก<br>ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม<br>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและ<br>รีบไปพบแพทย์<br>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย |
| การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง     | : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้<br>ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น<br><b>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</b>   |