

<b>คุณสมบัติ</b>	<p>เป็นสีเคลือบเงาที่ผลิตจากเรซินสังเคราะห์พิเศษ ผสมผงสีคุณภาพดี เนื้อสีมากและให้สีที่เงางามสดใส ทนแดด ทนฝน ต้านทานเชื้อราได้ดี</p> <p>เหมาะสำหรับทาบนผิวไม้และโลหะ ใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน</p> <p>เพื่อการตกแต่งบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ต่างๆ อุปกรณ์และเครื่องจักร หรือโรงงานอุตสาหกรรม</p>
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<p><b>ประเภทสี</b> : สีน้ำมันทาอาคารผลิตจาก แอลคิลเรซินชนิดพิเศษ</p> <p><b>เวดสี</b> : เวดตามแคตตาล็อกโทบ</p> <p><b>ลักษณะฟิล์มสี</b> : ชนิดเงา</p> <p><b>เนื้อสีโดยปริมาตร</b> : 46%</p> <p><b>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</b> : 58%</p> <p><b>จุดควบไฟ</b> : 40 °C</p> <p><b>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</b> : - กรัม ต่อ ลิตร</p> <p><b>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</b> : 55 ไมครอน</p> <p><b>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</b> : 25 ไมครอน</p> <p><b>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</b> : 11 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว</p> <p style="margin-left: 20px;">40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p><b>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</b> : 1.5-2 ชั่วโมง</p> <p><b>ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30°C)</b> : 8-10 ชั่วโมง</p> <p><b>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</b> : 7-10 วัน</p>
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	<p>มอก. 2625-2557</p> <p>-</p>
<b>วิธีใช้งาน</b>	<p><b>อุปกรณ์</b> : ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น</p> <p><b>ทินเนอร์</b> : ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 23 , ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21</p> <p><b>การผสมทินเนอร์ (%)</b> : 10 -15 %</p>
<b>ระบบการใช้งาน</b>	<p><b>การเตรียมพื้นผิว</b></p> <p>พื้นผิวเก่า ( พื้นผิวเหล็ก ) : จัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้</p> <p>พื้นผิวเก่า ( พื้นผิวไม้ ) : จัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไ้</p> <p>พื้นผิวใหม่ ( พื้นผิวเหล็ก ) : พื้นผิวโลหะต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้</p> <p>พื้นผิวใหม่ ( พื้นผิวไม้ ) : พื้นผิวไม้ต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง และคราบไ้</p> <p><b>ระบบการทาสี</b></p> <p><b>สีรองพื้น</b></p> <p>งานเหล็ก : ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม โทบ จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>งานเหล็กผสม : ทาสีรองพื้นด้วยทีโอเอ วอซไพรมอร์ จำนวน 1 เที่ยว (10 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>งานไม้ : ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม โทบ จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>สีทับหน้า : ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราตราเปิดหงษ์ F-1600 จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>สีทับหน้า : ทากับหน้าด้วย สีเคลือบเงาโทบ 2 เที่ยว (30 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p><b>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน</b> : อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C</p> <p>อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</p>

## การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท  
ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 60 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 °C

## ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก  
ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม  
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและ  
รีบไปพบแพทย์  
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

## การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไป  
ใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**