

คุณสมบัติ	<p>ซูเปอร์ซิลด์ เวิร์ล เอฟเฟค สีพ่นประกายเหลือบมุกสูตรน้ำ อัลตราพรีเมียมเกรด ผลิตจากสารอะคริลิกแท้ 100% และผงสีเมทัลลิกชนิดพิเศษ ให้เฉดสีสวยงามคงทน สร้างความหรูหราให้กับผนัง เหมาะกับงานตกแต่งภายในและภายนอกที่ต้องการความเปล่งใหม่ทันสมัยที่ไม่ซ้ำใคร กลิ่นไม่ฉุน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยภายในห้อง ไม่เกาะฝุ่น เช็ดล้าง ทำความสะอาดง่าย</p> <p>เหมาะสำหรับพื้นผิวหลายชนิด เช่น ปูนฉาบ คอนกรีต ยิปซัม ที่ต้องการความหรูหรา เปล่งใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร</p>																						
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td>อะคริลิกสูตรน้ำ</td></tr><tr><td>เฉดสี</td><td>เฉดสีตามแคตตาล็อก</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td>เงา ประกายมุก</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>- %</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>52 - 54 %</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>85 - 95 ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>40 - 45 ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>30 - 35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</td></tr></table> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>1 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>2 - 4 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>4 - 5 ชั่วโมง</td></tr></table>	ประเภทสี	อะคริลิกสูตรน้ำ	เฉดสี	เฉดสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์มสี	เงา ประกายมุก	เนื้อสีโดยปริมาตร	- %	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	52 - 54 %	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	85 - 95 ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	40 - 45 ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30 - 35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	1 ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 4 ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	4 - 5 ชั่วโมง
ประเภทสี	อะคริลิกสูตรน้ำ																						
เฉดสี	เฉดสีตามแคตตาล็อก																						
ลักษณะฟิล์มสี	เงา ประกายมุก																						
เนื้อสีโดยปริมาตร	- %																						
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	52 - 54 %																						
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	85 - 95 ไมครอน																						
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	40 - 45 ไมครอน																						
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30 - 35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว																						
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	1 ชั่วโมง																						
ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 4 ชั่วโมง																						
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	4 - 5 ชั่วโมง																						
มาตรฐานอ้างอิง																							
วิธีใช้งาน	<table><tr><td>อุปกรณ์</td><td>เครื่องพ่นสี</td></tr><tr><td>ตัวเจือจาง</td><td>น้ำสะอาด</td></tr><tr><td>การเจือจาง (%)</td><td>- % (กลิ้ง หรือ ทา) 5 - 15 % (พ่น)</td></tr></table>	อุปกรณ์	เครื่องพ่นสี	ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด	การเจือจาง (%)	- % (กลิ้ง หรือ ทา) 5 - 15 % (พ่น)																
อุปกรณ์	เครื่องพ่นสี																						
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด																						
การเจือจาง (%)	- % (กลิ้ง หรือ ทา) 5 - 15 % (พ่น)																						
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <ol style="list-style-type: none">ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด)ซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่มีความกว้าง 1 มม. หรือแตกต่อเนื่อง ด้วยทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ และใช้ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ สำหรับรอยร้าวที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 มม. และแตกไม่ต่อเนื่องบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำกึ่งให้แห้งแล้วทาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิลหากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ท <p>พื้นผิวใหม่</p> <ol style="list-style-type: none">ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือนทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมันหากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ท <p>ระบบการทาสี</p>																						

สีรองพื้น

**(หากต้องการทำ) สีเท็กเจอร์

**(กรณีไม่ทำสีเท็กเจอร์)สีชั้นกลาง

ทาสีรองพื้นทีโอเอ คิวค โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว

กลิ้งด้วยสีทีโอเอ วอลเท็กซ์ เทกเจอร์ จำนวน 1-2 เที่ยว

กลิ้งด้วยสีซูเปอร์ซิลด์ เนียน (เดคสีใกล้เคียงสีกับหน้า)

จำนวน 1 เที่ยว

S010 (Red Ruby)

สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน

8070

S011 (Copper)

สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน

8031

S012 (Bronze)

สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน

8592

S013 (Pearl)

สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน

S100

S014 (Silver Diamond)

สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน

S100

S015 (Gold)

สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน

7919

S016 (Champagne Gold)

สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน

8551

สีทับหน้า

S017 (Pink Gold)

สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน

8599

S018 (Emerald Green)

สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน

7607

S019 (Ocean Blue)

สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน

7352

พ่นด้วยสีซูเปอร์ซิลด์ เพิร์ล เอฟเฟค 2-3 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท

ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 3 ปีนับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35°C

ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก

ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม

ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำ

ไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า