

คุณสมบัติ	<p>สีน้ำมันคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีสดใส ไม่ผสมสารตะกั่ว ป้องกันเชื้อรา ใช้เป็นสีกับหน้าบนพื้นผิวเหล็กและไม้ ในสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อป้องกัน และยับยั้ง การเกิดสนิมบนพื้นผิวเหล็ก ทั้งในงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย</p> <p>เหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุง และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น รั้วเหล็ก ท่อเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก รถบรรทุก เรือเดินทะเลบริเวณที่อยู่เหนือน้ำ</p>
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี สีน้ำมันผลิตจาก แอลคิเดเรซินชนิดพิเศษ</p> <p>เกรดสี เกรดตามแคตตาล็อกสีเคลือบเงา ทีโอเอ โปรการ์ด</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี ชนิดเงา</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร 43%</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก 60%</p> <p>จุดควบไฟ 38 °C</p> <p>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ - กรัม ต่อ ลิตร</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 70 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 30 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 14 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว 40-50 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) 1-2 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30°C) 6-8 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C) 7-10 วัน</p>
มาตรฐานอ้างอิง	มอก.2625-2557 -
วิธีใช้งาน	<p>อุปกรณ์ ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น</p> <p>ทินเนอร์ ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21</p> <p>การผสมทินเนอร์ (%) 10 -15 %</p>
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า (พื้นผิวเหล็ก) จัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้</p> <p>พื้นผิวเก่า (พื้นผิวไม้) จัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไ้</p> <p>พื้นผิวใหม่ (พื้นผิวเหล็ก) พื้นผิวโลหะต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้</p> <p>พื้นผิวใหม่ (พื้นผิวไม้) พื้นผิวไม้ต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง และคราบไ้</p> <p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น</p> <p>งานเหล็ก : ทาสีรองพื้นแดงกันสนิมทีโอเอ G-1024 หรือ รองพื้นเทากันสนิมทีโอเอ G-2010 จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>งานเหล็กผสม : ทาสีรองพื้นกันสนิม ทีโอเอ รัสคัล-ซิลด์ หรือ สีรองพื้นกันสนิม ทีโอเอ รัสทาค (50 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>งานไม้ : ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ทีโอเอ G1600 จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>กรณีไม้ใหม่หรือมียางควรทาสีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม ทีโอเอ G1601 จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา</p> <p>สีทับหน้า : ทากับหน้าด้วย สีเคลือบเงาทีโอเอ โปรการ์ด 2 เที่ยว (30 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p>

<p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p>	<p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แห้งตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>: 60 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 °C</p>
<p>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</p>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม</p> <p>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p>