

## คุณสมบัติ

: พลอร์การ์ด พี.ยู. 100 เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทน 2 ส่วน ที่มีความเงาสูง และดีเลิศในด้านความคงสภาพ ความเงาใช้เป็นสีทับหน้าสำหรับงานภายนอก เหมาะสำหรับงานพื้น ทนต่อแสงยูวีดีเยี่ยม มีความทนทาน ต่อสารเคมี กรด ต่าง มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ: ทนทานต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมปานกลางถึงรุนแรง และ ทนต่อการขัดถูดีเยี่ยม ฟิล์มสีแห้งมีความทนทาน

: ใช้เป็นสีทับหน้าสำหรับระบบสีรองพื้นอีพ็อกซี สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต ให้ความคงทนสูง มีการยึดเกาะที่ดีมาก ใช้เป็นสีทับหน้าสำหรับบริเวณที่โดนแสงแดดและบริเวณที่ต้องรับน้ำหนักเบาถึง ปานกลาง เช่น พื้นโรงงานเคมี, พื้นโรงเก็บสินค้า, พื้นโรงงานต่างๆ, ศูนย์บริการรถยนต์, ห้องทดลอง, โรงงานผลิตอาหาร, โรงพยาบาล, ห้องครัว, พื้นที่จัดตั้งเครื่องจักร

## ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของสี

: สีอะคริลิกโพลียูรีเทน 2 ส่วน

เวดสี

: ขาว , ตามที่ระบุใน Catalog

ลักษณะฟิล์มสี

: เงา

ความถ่วงจำเพาะ

:  $1.20 \pm 0.05$ 

เนื้อสีโดยปริมาตร

:  $56 \pm 2 \%$ 

จุดควบไฟ

: 35 องศาเซลเซียส

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

	ไม่น้อยกว่า	ไม่มากเกินไป	แนะนำ
(ไมครอน)	50	75	60

ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก

(ไมครอน)	89	134	107
----------	----	-----	-----

การครอบคลุมพื้นที่ (ทฤษฎี)

(ตร.ม. / ลิตร)	11.2	7.5	9.3
----------------	------	-----	-----

(ตร.ม. / แกลลอน)	42.4	28.3	35.3
------------------	------	------	------

การครอบคลุมพื้นที่ (ปฏิบัติ)

(ตร.ม. / ลิตร)	10.0	7.0	9.0
----------------	------	-----	-----

(ตร.ม. / แกลลอน)	40.0	27.0	33.6
------------------	------	------	------

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซึมของพื้นผิว การเจือจางทินเนอร์ และวิธีการใช้งาน

ระยะเวลาแห้งสัมผัส

อุณหภูมิ	25 °C	30 °C	35 °C
แห้งผิว	45 นาที	30 นาที	20 นาที

ระยะเวลาแห้งทาบ

แห้งแข็ง	3 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	1.5 ชั่วโมง
----------	-----------	-----------	-------------

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์

อย่างน้อย	8 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง	5 ชั่วโมง
-----------	-----------	-----------	-----------

อย่างมาก	-	-	-
----------	---	---	---

อายุการใช้งานหลังผสม

	10 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง
--	------------	-----------	-----------

หมายเหตุ : การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความหนางของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี จะมีผลกระทบต่อ และสัมพันธกับระยะเวลาในการแห้งของฟิล์มสี

## คุณสมบัติของฟิล์มสี

Properties	Test Method	Criteria	Results
การยึดเกาะ	ASTM D 3359	5B	ผ่าน
ความยืดหยุ่น	ASTM D 522 (Method B)	3 มม.	ผ่าน
ความทนต่อการกระแทก	ASTM D 2794	60 นิว-ปอนด์	ผ่าน
การทนต่อรอยขีดข่วน	ASTM D 4060	200 มก. (ที่หายไป)	ผ่าน
สื่อ CS17, น้ำหนักบรรทุก 1000 กรัม, 1000 รอบ			
การทนต่อสารเคมี	ASTM D 1308	24 ชั่วโมง	ผ่าน

## วิธีใช้งาน

อัตราส่วนผสม	ส่วน เอ	ส่วน บี	
โดยปริมาตร	4	1	
โดยน้ำหนัก	5	1	
วิธีการใช้งาน	Airless Spray	Air Spray	ทา / กลิ้ง
เจือจางด้วย	5-10	15-20	10-15
<b>ทีโอเอ กิเนออร์ เบอร์ 43</b>			
เครื่องมือที่ใช้	กราโค 415 กราโค 513	ปืนพ่นสี (Iwata)	ลูกกลิ้งขนสั้น (Stanley) แปรงทาสี
แรงดัน	120-150 กก./ตร.ซม.	3-4 กก./ตร.ซม.	-

แนะนำให้ผสมสีส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนดให้เข้ากันก่อนเจือจางด้วยกิเนออร์ในปริมาณที่แนะนำ จากนั้นทวนส่วนผสมต่อไปอีก 2-3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

## ระบบการใช้งาน

## การเตรียมพื้นผิว

## พื้นคอนกรีต

: ให้ทำการขูดและเศษปูน หรือสิ่งปลอมปนต่างๆออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมีฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพ เสียการยึดเกาะ ให้ขูดและออกให้ได้มากที่สุด แล้วจึงทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน สิ่งสกปรก และฝุ่นผงต่างๆ ก่อนการทาสีพื้นผิวต้องแห้งสนิท (เช็คความชื้นได้ < 10%)

## คอนกรีตขัดมัน (Floor Hardener)

: ขัดเปิดพื้นผิวให้หยาบ โดยใช้เครื่อง Grinding หรือเครื่อง Shot Blast เพื่อเสริมการยึดเกาะ  
: กรณีพื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว เป็นร่องหลุม รุขระไม่สม่ำเสมอ ให้ทำการอุดโป๊ว ซ่อมแซม ด้วยวัสดุอุดโป๊ว Floorguard Putty หลังขั้นตอนการทาสีรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนการทาสีกับหน้า (เช็คความชื้นได้ < 10%)

## ก่อนเคลือบสีชั้นต่อไป

: ทำการเช็คทำความสะอาดพื้นผิวฟิล์มสีด้วยตัวทำลายที่เหมาะสมเพื่อกำจัดคราบฝุ่น, คราบไขมัน, น้ำมัน, จารบี, ยางมะตอย, คราบเกลือ, สิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่เกาะบนฟิล์มสีด้วยทุกครั้งก่อนเคลือบสีชั้นต่อไป ตาม SSPC-SP1  
: หากทิ้งฟิล์มสีไว้เกิน 7 วันให้ทำการขัดพื้นผิวของฟิล์มสีด้วยกระดาษทราย เบอร์ 320-400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างชั้นของฟิล์มสี หลังจากนั้นเช็ค ทำความสะอาดต่อด้วยตัวทำลายที่เหมาะสมตาม SSPC-SP1 ก่อนที่จะเคลือบสี

: กรณีพื้นผิวที่เป็นร่องหลุม รุขระไม่สม่ำเสมอ ให้ทำการอุดโป๊ว ซ่อมแซมด้วยวัสดุอุดโป๊ว Floorguard Putty หลังขั้นตอนการทาสีรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นขัดตกแต่งให้เรียบร้อย การยึดเกาะระหว่างชั้นของฟิล์มสี หลังจากนั้นเช็ค ทำความสะอาดต่อด้วยตัวทำลายที่เหมาะสมตาม SSPC-SP1 ก่อนที่จะเคลือบสี

## ระบบการทาสี

## งานพื้น

: สีรองพื้น                      พลอร์การ์ด ไพรเมอร์                      50 ไมครอน x 1 เที่ยว

: สีทับหน้า                      พลอร์การ์ด พียู 100                      50 ไมครอน x 2 เที่ยว

## งานพื้นคอนกรีตขัดมัน

: สีรองพื้น                      เพนเทรตติ้ง ซีลเลอร์                      50 ไมครอน x 1 เที่ยว

## / คอนกรีตใหม่

: สีทับหน้า                      พลอร์การ์ด พียู 100                      50 ไมครอน x 2 เที่ยว

## ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน

: ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 85% RH  
: อุณหภูมิของพื้นผิวต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำบนพื้นผิว ซึ่งจะส่งผลต่อการยึดเกาะ และการแห้งแข็งของฟิล์มสีได้

## การเก็บรักษา

## สภาวะการเก็บรักษา

: สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์	: 24 เดือน ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
ขนาดบรรจุ	: สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
	ขนาดบรรจุภัณฑ์                      ส่วน เอ :                      ส่วน บี :
	ชุด 1 แกลลอน                      1 แกลลอน                      1/4 แกลลอน
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์
	: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
	: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า