

คุณสมบัติ	<p>ทีโอเอ รองพื้นสีฟันทูตสาหกรรม สูตรน้ำ เป็นสีฟันทูตสาหกรรม สูตรน้ำ ผลิตจาก อะคริลิก อิมัลชัน โพลีเมอร์ ให้ฟิล์มสีที่แห้งเร็ว สามารถกลบพื้นผิวได้ดี ขัดตกแต่งพื้นผิวได้ง่าย ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูง สามารถยึดเกาะกับไม้จริง, ไม้ MDF และไม้อัดได้ดีเยี่ยม</p> <p>เหมาะสำหรับงานรองพื้นไม้อัด, ไม้ MDF, ไม้จริง และ เฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใน</p>																												
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td>อะคริลิก อิมัลชัน โพลีเมอร์</td></tr><tr><td>เฉดสี</td><td>สีขาว</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td>ด้าน</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>ไม่มีข้อมูล</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>42.0 ± 2.0 %</td></tr><tr><td>จุดควบไฟ</td><td>ไม่มีข้อมูล °C</td></tr><tr><td>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</td><td>20.75 กรัม/ลิตร</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>100 ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>42 ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>35-45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</td></tr><tr><td>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว</td><td></td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>20-30 นาที</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>60 นาที</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>7 วัน</td></tr></table>	ประเภทสี	อะคริลิก อิมัลชัน โพลีเมอร์	เฉดสี	สีขาว	ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน	เนื้อสีโดยปริมาตร	ไม่มีข้อมูล	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	42.0 ± 2.0 %	จุดควบไฟ	ไม่มีข้อมูล °C	ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	20.75 กรัม/ลิตร	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	42 ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35-45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว	หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว		ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	20-30 นาที	ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	60 นาที	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	7 วัน
ประเภทสี	อะคริลิก อิมัลชัน โพลีเมอร์																												
เฉดสี	สีขาว																												
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน																												
เนื้อสีโดยปริมาตร	ไม่มีข้อมูล																												
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	42.0 ± 2.0 %																												
จุดควบไฟ	ไม่มีข้อมูล °C																												
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	20.75 กรัม/ลิตร																												
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 ไมครอน																												
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	42 ไมครอน																												
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35-45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว																												
หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว																													
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	20-30 นาที																												
ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	60 นาที																												
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	7 วัน																												
มาตรฐานอ้างอิง	-																												
วิธีใช้งาน	<table><tr><td>อุปกรณ์</td><td>แปรงทาสีขนอ่อน หรือ ปืนพ่น</td></tr><tr><td>ทินเนอร์</td><td>น้ำสะอาด</td></tr><tr><td>การผสมทินเนอร์ (%)</td><td>5-10 %</td></tr></table>	อุปกรณ์	แปรงทาสีขนอ่อน หรือ ปืนพ่น	ทินเนอร์	น้ำสะอาด	การผสมทินเนอร์ (%)	5-10 %																						
อุปกรณ์	แปรงทาสีขนอ่อน หรือ ปืนพ่น																												
ทินเนอร์	น้ำสะอาด																												
การผสมทินเนอร์ (%)	5-10 %																												
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม กรณีที่ฟิล์มสียังอยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ เบอร์ 240 - 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม</p> <p>พื้นผิวใหม่</p> <ol style="list-style-type: none">ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ เบอร์ 240 - 320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวยอุดโป๊วรอยแตก ตำหนึบไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อยขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียนเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว <p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น</p> <p>ทาหรือพ่นรองพื้นด้วย ทีโอเอ รองพื้นสีฟันทูตสาหกรรม สูตรน้ำ อย่างน้อย 2 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาหรือพ่นกับเที่ยวต่อไป)</p> <p>สีทับหน้า</p> <ol style="list-style-type: none">ทาหรือพ่นด้วย ทีโอเอ สีฟันทูตสาหกรรมสูตรน้ำ ชนิดเงา อย่างน้อย 3 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาหรือพ่นกับเที่ยวต่อไป)ก่อนทาหรือพ่นทับหน้าเที่ยวต่อไป ให้ขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ เบอร์ 320 - 400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวชั้นงานที่เรียบ																												

ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชั้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชั้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	: 3 ปี
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า