

คุณสมบัติ

วัสดุสีทน พลาส สีย้อมทุกไม้ ตราปลาฉลาม ชนิดเงา ผลิตจากแอลคิเดเรซิน ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมทั้งไม้จริง และไม้เทียม ฟิล์มสีโปร่งแสงโชว์ลายไม้ชัดเจน ทาได้ทั้งไม้จริงและไม้เทียม ป้องกันเชื้อรา ทนแดด ทนฝน ทนต่อสภาวะอากาศเขตร้อนได้ดี ยึดหยุ่นตามการบิดงอของเนื้อไม้ จึงไม่แตกลอกล่อน ปราศจากสารตะกั่วและปรอท เหมาะสำหรับงานไม้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้จริงหรือไม้เทียม (ไม้ฝา) ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้รั้ว ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดต่างๆ บ้านน็อคดาวน์ งานไม้กลางแจ้ง รั้วบ้าน วงกบ ประตู (ไม่เหมาะสำหรับงานพื้นไม้ภายใน)

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทสี

แอลคิเดเรซิน

ชนิดสี

เลือกชนิดสีได้จากแคตตาล็อก

ลักษณะฟิล์มสี

เงา

เนื้อสีโดยปริมาตร

ไม่มีข้อมูล

เนื้อสีโดยน้ำหนัก

42.0 ± 3.0 %

จุดควบไพอ

37.8 °C

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้

ไม่มีข้อมูล

ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก

100 ไมครอน

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

42 ไมครอน

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี

35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว

หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)

40-50 นาที

ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)

8-10 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)

7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

วิธีใช้งาน

อุปกรณ์

แปรงทาสีขนอ่อน หรือ ปืนพ่น

ทินเนอร์

ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21 น้ำมันสน หรือน้ำมันชักแห้ง

การผสมทินเนอร์ (%)

สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า (ไม้จริง)

กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม กรณีที่ฟิล์มสีย้อมไม้อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ เบอร์ 240 - 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม

พื้นผิวเก่า (ไม้เทียม)

1. พื้นผิวที่เป็นฝุ่นซอสค์หรือเสื่อมสภาพ ต้องขัดออกด้วยกระดาษทรายทีโอเอ
2. พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำและเชื้อรา ให้กำจัดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์
3. อุดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิกซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
4. ใช้กระดาษทรายขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย
5. พื้นผิวที่จะทำสีต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

พื้นผิวใหม่ (ไม้จริง)	<ol style="list-style-type: none">ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ เบอร์ 240 – 320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวยอุดโป๊วรอยแตก ตำหีบไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อยขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียนเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว
พื้นผิวใหม่ (ไม้เทียม)	<ol style="list-style-type: none">อุดโป๊วรอยแตกและตำหีบต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิกซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ใช้กระดาษทรายขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวยพื้นผิวที่จะทำสีต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไผ่ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
ระบบการทาสี	
สีรองพื้น (ไม้จริง)	การรองพื้นด้วย ทีโอเอ น้ำยารักษาเนื้อไม้ จำนวน 1 เกี่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที ก่อนทากับเที่ยวต่อไป)
สีรองพื้น (ไม้เทียม)	ไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้น
สีทับหน้า	<ol style="list-style-type: none">ทาด้วย วู้ดสเตน พลัส สีย้อมทุกไม้ ตราปลาฉลาม ชนิดเงา อย่างน้อย 3 เกี่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนทากับเที่ยวต่อไป)ก่อนทาหรือพ่นทับหน้าเที่ยวต่อไป ให้ขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ เบอร์ 320 – 400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวชั้นงานที่เรียบ
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	: 2 ปี
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า